ПОД АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГРУНТОВКА PERMURO GT (GB/GK)*

Грунт
под акриловые штукатурки

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает адгезию для штукатурки
- Уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания
- Тонированный в цвет штукатурки снижает эффект просвечивания подложки
- Упрощает нанесение и формирование фактуры штукатурки
- Хорошая адгезия, как к минеральным основаниям, так и к ранее окрашенным синтетическими материалами поверхностям
- Предотвращает образование плесени и грибка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пигментированный грунт на базе акриловой дисперсии и минеральных наполнителей, предназначенный для правильной подготовки основания под акриловые штукатурки PERMURO (**PERMURO, PERMURO AVANT, PERMURO AKORD, PERMURO TYNK ROLKOWY и PERMURO W**). Используется для грунтования различных поверхностей снаружи и внутри зданий, а также армирующего слоя в системе утепления **KABE THERM RENO** и KABE THERM AKORD**. Применяется как на минеральных основаниях (например: бетон, цементная штукатурка, цементно-известковая штукатурка), так и на ранее обработанных синтетическими лакокрасочными материалами. На новых минеральных поверхностях возможно применение препарата уже после 2-х недельного периода выдержки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее: акриловая смола;
Пигменты: органические и неорганические красящие пигменты;
Цвета: белый или тонированный в цвет штукатурки;
Фактуры: около 0,2 л/м² (в зависимости от впитывающей способности основания);
Плотность: 1,35 г/см³;
Содержание твердых частиц: около 60%;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Упаковка: пластиковая упаковка, 5 и 10 литров;
Условия хранения: хранить в плотно закрытой упаковке, в прохладном помещении, защищённом от мороза.
Вскрытую тару следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 24 месяца от даты производства, в оригинальной заводской упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, без пятен и отложений биологического или химического происхождения. В случае наличия плесени или грибка, поверхность следует очистить механическим способом, а далее промыть водой и продезинфицировать препаратом **ALGIZID**. Загрязнения помыть и обезжирить водой с добавлением средства **CLEANFORCE**.

Любые, несвязанные с основанием покрытия (например, отслоившаяся штукатурка или отшелушивающиеся лакокрасочные материалы) следует удалить. В случае значительных неровностей, основание следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем всю поверхность зашпатлевать и загладить. При незначительных неровностях можно сразу наносить шпатлёвку **KOMBI**. Применение вышеуказанных смесей должно соответствовать техническим паспортам данных продуктов. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпаклевочных растворов следует предварительно загрунтовать. При нанесении штукатурки на новые минеральные основания (например: бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать период выдержки не менее 4-х недель. Перед применением штукатурной массы в системе утепления **KABE THERM RENO** или **KABE THERM MW** следует нанести грунтовочные слои в соответствии с технологией комплексной теплоизоляции наружных стен зданий **ETICS**. Грунт можно наносить на поверхность только после полного высыхания армирующего слоя, что в нормальных условиях происходит примерно через 3÷4 дня.

ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА: В упаковке содержится готовый к применению продукт. Грунт нельзя разбавлять.

НАНЕСЕНИЕ: Наносить с помощью кисти или малярного валика.

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания примерно 24 часа. Покрытие необходимо предохранять от воздействия атмосферных осадков и образования конденсата, пока оно полностью не высохнет. Закрытые помещения следует проветрить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Во время нанесения и высыхания грунта должна быть сухая погода с температурой воздуха выше +5°C. Низкая температура и высокая влажность могут привести к замедлению процесса. В этом случае следует воздержаться от нанесения штукатурки до момента полного высыхания грунтовочного препарата. Сразу после окончания работ инструменты нужно промыть водой. Следует избегать нанесения грунтовки на поверхностях, находящихся под прямыми лучами солнца и при сильном ветре. Для защиты не высохшего покрытия от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитного тента.

* **PERMURO GT GB** – грунтовка белого цвета; **PERMURO GT GK** – грунтовка другого цвета
** при использовании продукта в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы **KABE THERM RENO** или **KABE THERM AKORD**

Техническая апробация: AT-15-9202/2013 и AT-15-9417/2014
В случае применения продукта отдельно от системы утепления, продукт соответствует требованиям: PN-C-81906:2003