

АКРИЛОВЫЕ

PERMURO

Акриловая
штукатурная масса



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- * Устойчива к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов
- * Высокая стойкость к механическим воздействиям
- * Дополнительно защищает от образования плесени и грибка
- * Широкая цветовая палитра
- * Большой выбор фактур и размеров зерна
- * Проста в нанесении и формировании узора
- * Возможен машинный метод нанесения*

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для создания фактурного покрытия стен фасадов зданий. Предназначена для обработки минеральных оснований (бетона, цементной и цементно-известковой штукатурки), а также для ранее окрашенных синтетическими материалами поверхностей. **PERMURO** является элементом системы утепления на базе пенополистирола **KABE THERM RENO** **. Перед нанесением штукатурки основание следует загрунтовать **PERMURO GT (GB/GK)**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее: акриловая смола;
Пигменты: стойкие к воздействию атмосферных факторов органические и неорганические красящие пигменты;
Цвета: белый, цвета колерных карт KABE, NCS или согласно предоставленному образцу;
Фактуры: «барашек», «короед»/комбинированная, моделируемая
Размер зерна: 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм;
Разбавитель: вода;
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;
Относительная влажность воздуха: ≤75%;
Паропроницаемость: S d = 0,34 м (кат. V2);
Водопоглощение: w=0,08 кг/м 2·h 0.5 (кат. W3);
Упаковка: пластиковая упаковка, 25 кг;

Условия хранения: хранить в плотно закрытой упаковке, в прохладном помещении, защищённом от мороза.
Вскрытую тару следует плотно закрыть и израсходовать максимально быстро.
Срок годности: 24 месяца от даты производства, в оригинальной заводской упаковке.

Средний расход (кг/м²):

Фактура	Размер зерна (мм)					
	–	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
«Барашек»	–	1,8	2,4	3,0	3,7	4,5
«Короед»/комбинированная	–	–	2,3	3,0	3,7	4,5
Моделируемая	2,0	–	–	–	–	–

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, ровным и сухим, а также без пятен и отложений биологического или химического происхождения. В случае наличия плесени или грибка, поверхность следует очистить механическим способом, а далее промыть водой и продезинфицировать препаратом **ALGIZID**. Загрязнения помыть и обезжирить водой с добавлением средства **CLEANFORCE**. Любые, несвязанные с основанием покрытия (например, отслоившаяся штукатурка или отшелушивающиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить. При значительных неровностях основания (от 5 до 15 мм), его следует предварительно выровнять выравнивающим раствором, а затем зашпательвать шпатлёвочно-клеевой смесью **KOMBI**. В случае мелких неровностей (до 5 мм) поверхность зашпательвать и заглаживать. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением выравнивающих и/или шпатлёвочных растворов следует предварительно загрунтовать препаратом **BUDOGRUNT ZG**. При нанесении акриловой штукатурки на новые минеральные основания (например, бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку) необходимо соблюдать минимальный период выдержки не менее 4-х недель. Перед использованием штукатурной массы в системе утепления **KABE THERM RENO**, следует нанести грунтовочные слои в соответствии с технологией комплексной теплоизоляции наружных стен зданий **ETICS**. Акриловую штукатурку можно наносить на загрунтованную поверхность только после полного высыхания армирующего слоя, что в нормальных условиях происходит примерно 3-4 дня.

ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением штукатурки основание следует загрунтовать препаратом **PERMURO GT (GB/GK)**. Время высыхания составляет примерно 24 часа. Во избежание проступания цвета подложки из-под фактуры штукатурного раствора (особенно при использовании штукатурки «короед» или комбинированной фактуры) рекомендуется использовать грунтовку, тонированную в цвет штукатурки.

ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРКИ: В упаковке содержится готовый к применению продукт. После длительного хранения, непосредственно перед применением, массу следует тщательно перемешать (дрелью/мешалкой корзиночного типа), до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется, поскольку может привести к чрезмерной аэрации массы. В обоснованных случаях штукатурный состав можно разбавить небольшим количеством чистой воды (добавляя макс. 0,25 литра на 25 кг штукатурки). При определении количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения.

НАНЕСЕНИЕ: Штукатурку наносить на основание тонким равномерным слоем соответствующим размеру зерна с помощью терки из нержавеющей стали. Далее пластиковой теркой вывести фактуру штукатурки, затирая нанесенную массу круговыми движениями (барашек и комбинированная фактура), продольными движениями в вертикальном или горизонтальном направлении (фактура «короед»). Штукатурку с моделируемой фактурой следует наносить теркой из нержавеющей стали слоем толщиной 1+5 мм, а затем сформировать рисунок валиком, теркой или губкой.

ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 6 часов. Полное отверждение штукатурки происходит приблизительно через 48 часов. **Внимание:** низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают время высыхания, вплоть до нескольких дней. Свеженанесенный штукатурный раствор следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и образования конденсата, пока он полностью не затвердеет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: На окончательный результат может повлиять подготовка поверхности. Поэтому, при наличии неоднородного основания, рекомендуется предварительно зашпательвать его смесью **KOMBI**. Во избежание разницы в цвете, поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из одной производственной партии, одним и тем же способом "мокрым по мокрому". Сразу после окончания работ инструменты следует промыть водой. Во время нанесения и высыхания штукатурки должна быть сухая погода и температура воздуха от +5°C до +25°C. Следует избегать работы на поверхностях, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также при сильном ветре. Для защиты не просохшей штукатурки от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов рекомендуется применение на лесах соответствующих сеток или защитных тентов.

*при нанесении штукатурки с фактурой барашек и размером зерна 1,0 - 2,5 мм.

при использовании материала в составе системы утепления производитель предоставляет гарантию только в случае применения всех составляющих системы **KABE THERM RENO.